

PANNELLI DOMUS

DATI TECNICI

I pannelli isolanti IN EPS domus vengono realizzati con materia prima vergine di prima qualità, rispettando appieno la normativa europea en uni 13163.

I pannelli sono realizzati in diverse desita', da kg/mc 10 a 35 autoestinguenti euro classe e.

A seconda dell'impiego previsto sapremo consigliarvi il materiale piu' idoneo.

CLASSE 100		FORMATO : A RICHIESTA
Spessore mm	Conducibilità termica λ_D : W/mK	R_D: (m2 K/W)
50	0,035	1,40
60	0,035	1,70
70	0,035	2,00
80	0,035	2,20
100	0,035	2,85
120	0,035	3,40
150	0,035	4,20

CLASSE 150		FORMATO : A RICHIESTA
Spessore mm	Conducibilità termica λ_D : W/mK	R_D: (m2 K/W)
50	0,034	1,45
60	0,034	1,75
70	0,034	2,05
80	0,034	2,35
100	0,034	2,90
120	0,034	3,50
150	0,034	4,40

CLASSE 200		FORMATO : A RICHIESTA
Spessore mm	Conducibilità termica λ_D : W/mK	R_D: (m2 K/W)
50	0,033	1,50
60	0,033	1,80
70	0,033	2,10
80	0,033	2,40
100	0,033	3,00

120	0,033	3,60
150	0,033	4,50